

AEROCOMEX EFECTO GAMUZA



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Esmalte acrílico de secado rápido, en acabado mate ligeramente texturizado similar a la gamuza.

TIPO

Acrílico

USOS RECOMENDADOS

Interiores y exteriores, puede aplicarse en metal, madera, yeso, plástico rígido, porcelana, cancelería, etc.

COLORES

4 colores: Mocassin, Grand Canyon, Cactus y Colorado.

ACABADO

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

18 -20 %

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

14 - 15 %

VISCOSIDAD

9.5 - 12.5 segundos copa Ford Num. 4

DENSIDAD (g/ml)

0.870 - 0.940

BRILLO

Menor a 10 unidades a 60°

DUREZA

Dureza lápiz HB a 7 días

V.O.C.

47- 48%

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Proporciona apariencia ligeramente texturizada similar a la gamuza, para dar un toque de distinción brindando a tus espacios profundidad y calidez.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Este producto no contiene clorofluorocarbonado, por lo tanto no daña la capa de ozono.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar debe de estar seca, libre de polvo, grasa y toda clase de contaminantes.

CAPA BASE

En superficies metálicas nuevas se recomienda el uso de Aero Comex Primario

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Para mezclar la pintura, agitar vigorosamente el envase durante un minuto, antes de pintar y periódicamente durante la aplicación.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar manteniendo un distancia de 15 a 20 cm entre la válvula y la superficie que se esta pintando. Si la pintura se corre, se encharca ó se escurre, correr la mano con mayor rapidez.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique lejos de altas temperaturas, chispas y flamas.
Aplicar en lugares con buena ventilación.

APLICACIÓN

Los mejores resultados se obtienen aplicando capas delgadas de pintura, dejando secar 5 - 10 minutos entre una y otra mano. No se debe intentar cubrir en una sola mano de aplicación.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto en 5 -15 minutos a 25°C y 50% de humedad relativa.

TIEMPO DE CURADO

24 horas

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

De 2 a 3 manos

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

1.0 a 1.5 milésimas de pulgada

RENDIMIENTO TEÓRICO

1.0 - 1.5 m²/bote a 1 milésima de pulgada de película seca.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Terminada la aplicación invierta el envase y presione el activador durante 5 segundos para limpiarlo.
Si durante la aplicación ó almacenamiento se tapa el activador, retirarlo jalándolo hacia arriba y limpiarlo con solvente como Thinner Estandar Comex.

AEROCOMEX EFECTO GAMUZA



CARTA TÉCNICA

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Es un producto inflamable, bajo las condiciones de calor excesivo, chispas y flama abierta.

VIDA DE ALMACENAMIENTO

Almacenado en lugares frescos y secos conserva sus propiedades hasta 1 año a partir de la fecha de fabricación.

SEGURIDAD DURANTE EL MANEJO

Evite el contacto con piel y ojos.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

Este producto no es recomendado para lámina galvanizada.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Bote de 340 g (427 ml)

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Distribuidora Kroma S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**