

AEROCOMEX RIVER RETARDADOR ANTIVVELO



Previene la aparición de Paño

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Aerocomex River Retardador Antivvelo es un producto que contienen una mezcla de solventes especiales diseñado para prevenir y eliminar el paño que aparece en las superficies de madera a causa del exceso de humedad, bajas temperaturas o capas muy gruesas en lacas.

TIPO

Mezcla de Solventes.

USOS RECOMENDADOS

Para eliminar el velo o paño en acabados de Aerocomex River: Laca Entintada y Laca transparente.

COLORES

Líquido Transparente.

ACABADO

No es acabado.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

0

VISCOSIDAD

9-10 segundos, Copa Ford# 4 a 25° C.

DENSIDAD (g/mL)

0.80 – 0.90.

V.O.C.

770 g/L

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Mezcla de solventes especialmente diseñado para prevenir y/o eliminar el velo o paño en acabados para madera.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Este producto no contiene clorofluorocarbonos por lo tanto no daña la capa de ozono.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre superficies de madera donde previamente se haya aplicado el sistema Aerocomex River Tinta y/o Aerocomex River Sellador y Aerocomex River Laca Entintada ó Aerocomex Laca Transparente.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Para mezclar la pintura, agitar vigorosamente el envase durante un minuto antes de aplicar el producto y periódicamente durante la aplicación.

PRECAUCIONES AL APLICAR

El contenido de este aerosol es combustible. Aplicar lejos de altas temperaturas, chispas flamas. Aplicar en lugares con buena ventilación.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar a una distancia de 25 – 35 cm de la superficie que se este pintando, Se recomienda aplicar entre una temperatura de 4-18°C.

APLICACIÓN

Aplique una capa delgada deslizando la mano de un lado a otro de la superficie húmeda inmediatamente después de haber aplicado Aerocomex River Laca para prevenir la aparición del velo o paño.

También puede aplicarse en superficies ya secas para desvanecer el efecto del velo cuando ya apareció. Aplicar una capa delgada y esperar unos minutos para ver si disminuyo antes de aplicar otra capa.

Una capa delgada proporciona un mejor acabado que una capa gruesa. Se recomienda aplicar de 1 a 2 manos permitiendo un secado adecuado entre ellas.

TIEMPO DE SECADO

20 minutos a 25°C y 50% de humedad relativa

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Terminando la aplicación invierta el envase y presione el activador durante 2 segundos para limpiarlo.

Si durante la aplicación o almacenamiento se tapa el activador, retírelo jalando hacia arriba y límpielo con solvente como Thinner Estandar Comex.

AEROCOMEX RIVER RETARDADOR ANTIVELO



Previene la aparición de Paño

CARTA TÉCNICA

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Es un producto inflamable, bajo las condiciones de calor excesivo, chispas y flama abierta. No perforar, incinerar o desechar en un compactador de basura.

VIDA DE ALMACENAMIENTO

Almacenamiento en lugares secos y frescos menores a 35°C, conserva sus propiedades hasta 2 años a partir de su fecha de fabricación.

SEGURIDAD DURANTE EL MANEJO

Evite el contacto con piel y ojos. Aplíquese solo en lugares ventilados.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Este producto no es acabado.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

Bote 480 mL

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Distribuidora Kroma S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**