

RIVER 610 SPAR MARINO SEMIMATE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Barniz para madera de acabado semimate buena dureza, alta resistencia y durabilidad.

TIPO

Fenólico modificado

USO RECOMENDADO

Para pisos y superficies de madera de uso doméstico, recomendado para interiores y exteriores.

ACABADO

Semimate

PARAMETROS DE MEDICION

PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO

37 - 41

PORCENTAJE DE SOLIDOS POR VOLUMEN

36 - 40

BRILLO

40 - 75 unidades (Angulo 60 °)

VISCOSIDAD

50 - 80 segundos en Copa Ford # 4 a 25°C

DENSIDAD

0.855 - 0.895 g/ml.

DUREZA

25% SWARD ROCKER a las 24 horas.

REDUCTOR

Thinner Estándar ó Aguarras Sintético **Comex**.

VOC

515.51 g/l

CARACTERISTICAS ESPECIALES

DATOS DE APLICACIÓN

GENERAL

De fácil aplicación que permite dar una acabado semimate terso y uniforme.

Buena resistencia a la abrasión y humedad.

CAPA BASE

a) Se recomienda que la superficie este previamente sellada con River Barniz 610 Spar Marino dos manos como mínimo, esta superficie debe lijarse con lija 240 antes de dar el acabado final con River 610 Spar Marino Semimate.

b) No se recomienda aplicar directamente a la madera, porque puede presentar diferencias de brillo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

a) La superficie a barnizar deberá estar completamente seca libre de polvos, grasas, óxidos o cualquier material extraño.

b) La superficie debe lijarse con con lija 180 y finalmente con lija 220.

c) Debe eliminarse todo residuo de polvo con un trapo húmedo con Thinner Estándar.

d) En caso que desee cambiar el tono original de la madera puede entintarla con las tintas de la línea **River de Comex**.

METODO DE APLICACIÓN

- a) Aspersión convencional con aire.
- b) Brocha.

APLICACIÓN

Para aplicar por aspersión se recomienda emplear una presión de 25 - 35 lb/pulg², debiendo dejar un tiempo de secado de 8 horas entre cada mano. Se recomienda dar hasta dos manos como máximo.

DILUCION

Adicione hasta un 25 % de Thinner Estándar **Comex** para aplicar por aspersión y 20 % de Aguarras Sintético **Comex** para aplicar con brocha, mezclar hasta incorporar perfectamente.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 6 horas*

*En condiciones normales de temperatura, ventilación y humedad.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELICULA HUMEDA POR CAPA

De 3 a 5 milésimas de pulgada.

ESPESOR RECOMENDADA DE PELICULA SECA POR CAPA

De 1.1 a 2.0 milésimas de pulgada.

RENDIMIENTO TEORICO

15.0m²/L a un espesor de película seca de 1 milésima de pulgada,

dependiendo de la porosidad o sellado de la madera.

LIMPIEZA DE EQUIPO

Para limpiar el equipo utilice Thinner Estándar **Comex**.

PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique a temperaturas menores de 10 °C Mantenga el envase en un lugar techado fresco, seco y fuera del alcance de los niños.

MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Producto inflamable, manténgase alejado de cualquier fuente de calor.

VIDA DE ALMACENAMIENTO

2 años en su envase original, almacenado bajo techo y en lugares frescos y secos.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

No se recomienda aplicar sobre superficies sin preparación ni aglomerados de partículas.

Este producto proporciona acabados de tipo económico.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

No se recomienda aplicar a temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 40 °C

PRESENTACIONES

River Barniz Spar Marino Semimate.

| | |
|--------|---------|
| Cubeta | 19L |
| Bote | 4 L |
| Bote | 1 L |
| Bote | 0.500 L |
| Bote | 0.250 L |

PESO POR CADA PRESENTACION SIN ENVASE

| | |
|-----------------------------------|------------|
| River Barniz Spar Marino Semimate | |
| Cubeta 19L | 16.625 Kg. |
| Bote 4L | 3.500 Kg. |
| Bote 1 L | 0.875 Kg. |
| Bote 0.500L | 0.437 Kg. |
| Bote 0.250 L | 0.218 Kg. |

IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá un delito (S) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para este.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría a la **Línea Comex en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 71 26639.**