

EFFEX PIEDRA ARENA

Pintura acrílica para interiores con textura similar a la arena.



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Effex Arena es ideal para lograr simular la arena en un muro.

TIPO

Recubrimiento Acrílico Base Agua

USOS RECOMENDADOS

Por sus características puede aplicarse sobre superficies lisas en espacios interiores, ya sea en casa habitación, restaurantes, hoteles y boutique entre otros lugares

COLORES

Base Blanca: Con la que se pueden igualar 45 colores del muestrario Arena.

ACABADO

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

48.5- 54.5 % ASTM-D- 1644

VISCOSIDAD (Ku's) STORMER

98 - 118 ASTM D-562

DENSIDAD (g/ml)

1.1 - 1.2 g/mL ASTM-D-1475

PH

8 - 10 ASTM - E 70

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Recubrimiento de acabado decorativo que proporciona una apariencia ligeramente texturizada queda un acabado similar a la arena.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contiene plomo, solventes, ni compuestos tóxicos.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, humedad, y de cualquier otro contaminante que impida una buena adherencia.

Las pinturas viejas en mal estado deberán eliminarse completamente utilizando un cepillo de alambre una espátula o algún medio mecánico.

Si el acabado es "rústico" emparejar con yeso o algún otro material a dejar la superficie lisa totalmente como Texturi Extrafino.

En caso de la superficie presente pequeñas oquedades, resane con Resanador OK.

SELLADO:

En superficies nuevas de yeso aplique Pracktico diluyendo una parte de éste por tres de agua, aplique a una mano y deje secar de 30 a 60 min.

FONDEO:

Aplique Vinimex diluida al 20% a dos manos, dejar secar entre una mano y otra de 30 a 60 minutos. Después deje secar de preferencia 24 hrs., antes de aplicar el acabado Effex Piedra Arena. La pintura Vinimex se recomienda que tenga un color similar al del color Effex Piedra Arena que se va aplicar.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso.

DILUCIÓN

No se recomienda, el recubrimiento viene listo para su uso.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Extender el material con el rodillo de hule espuma, hasta obtener una capa de producto uniforme, deje secar de 1 a 2 horas aproximadamente. Aplicar una segunda mano de la misma forma hasta obtener un acabado arena.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Rodillo de hule espuma.

PRECAUCIONES AL APLICAR

El producto se aplica únicamente en interiores y áreas bien ventiladas.

Respetar los tiempos de secado durante la aplicación para obtener óptimos resultados. (Selladores, resanadores, etc.)

No dejar destapados los recipientes que contengan el producto, para evitar la formación de grumos o natas insolubles que alteren el acabado del recubrimiento.

Una vez seco la aplicación cuidar la integridad de la película, ya que este acabado tiene materiales ligeramente abrasivos, que contacto con metal puede provocar marcas o manchas que no se puede retirar tan fácilmente. O la mugre el polvo sea difícil de quitar. En caso de ensuciamiento realizarlo solo con un trapo ligeramente humedecido y con movimiento muy ligeros cuidando siempre la integridad de la película.

TIEMPO DE SECADO

En condiciones estándar (temperatura a 25°C y 50% de humedad) secado al tacto de 2 hrs.

EFFEX PIEDRA ARENA

Pintura acrílica para interiores con textura similar a la arena.



CARTA TÉCNICA

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

0.1 a 0.12 mm (4 a 5 milésimas)

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.045 a 0.055 mm (1.8 a 2.2 milésimas.)

RENDIMIENTO TEÓRICO

2.5 m²/l en superficies lisas.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave con agua los utensilios de aplicación inmediatamente después de su uso.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base Agua.

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado entre 5 y 35°C.

CUIDADOS ESPECIALES

Por ser un producto alcalino debe evitarse el contacto prolongado con la piel y en caso de tener contaminación ocular lavarse con abundante agua.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

El producto debe utilizarse en muros interiores.
No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.
Aplicar solo en interiores. Cuidando que no sean áreas expuestas al polvo excesivo o grasa. Ya que este tiene materiales muy finos que dificultan su limpieza.

La limpieza excesiva puede provocar la pérdida del efecto.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Galón 4 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Galón 4 L 3.88 KG

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Empresa AGA S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**