

IMPER TOP "A"

Impermeabilizante asfáltico base agua.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Emulsión asfáltica de consistencia ligeramente pastosa, con fibras naturales y cualidades de Impermeabilizantes para múltiples aplicaciones.

TIPO

Asfáltico base agua.

USOS RECOMENDADOS

Impermeabilizante para techos, muros, losas de concreto, aun con humedad, etc. Como sellador en techos de lamina de asbesto/cemento.
Como impermeabilizante en todo tipo de climas.

COLORES

Café oscuro.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO

54.6-59.65 ASTM D 1644

PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN

No aplica.

VISCOSIDAD

Para este producto se mide la consistencia por medio de la penetración, debido a que tiene viscosidades superiores a 120,000 cps.

DENSIDAD g/mL

1.025 - 1.055 ASTM D 1475

PENETRACIÓN

311 - 341 1/10 mm ASTM D 217

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contiene solventes. Contiene fibra naturales, que son completamente biodegradables, al medio ambiente. No genera residuo peligroso.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Impermeabilizante asfáltico, se puede aplicar sobre superficies secas o húmedas, se adhiere consistentemente, seca rápidamente, no es un producto inflamable, resiste los efectos del intemperismo.

DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deberán estar lo más pulidas posibles y con pendientes adecuadas.

La superficie deberá estar limpia y libre de polvo o grasa.

Resanar previamente grietas y fisuras con **Top Cemento Plástico** de **Comex**, así como dar tratamientos a puntos críticos. Imprimir previamente la superficie con **Top Primario "A"** de **Comex**.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezcle bien antes de usarse.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplique sin diluir la primera capa **Imper Top A** de **Comex** por medio de un cepillo de raíz, jalador de hule o espátula y sin dejar secar, asiente sobre la superficie la membrana de refuerzo **INTERTOP** de **Comex**.

Al día siguiente aplique sin diluir una segunda capa de **IMPER TOP A** de **Comex**.

Después de 6 días, proteja, el sistema impermeable de los rayos solares aplicando **PROTEC TOP** de **Comex**.

RECOMENDACIONES

El sistema impermeable también podrá formarse por tres capas asfálticas y dos membranas de refuerzo, o bien por un sistema parcial con una sola capa asfáltica sin membrana de refuerzo, dependiendo de la especificación asignada.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Cepillo de raíz.
Jalador de hule.
Espátula.

DILUCIÓN

Este producto no se recomienda diluir.

TIEMPO DE SECADO

24 horas entre capa y capa a 25°C y 50% de humedad y para aplicación de acabado reflectivo, 6 días.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

1.00 mm (39.4 milésimas de pulgada)

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.595 mm (23.42 milésimas de pulgada).

RENDIMIENTO TEÓRICO

Cada capa impermeable deberá formarse con 1 litro por metro cuadrado mínimo.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave el cepillo, la espátula y otros utensilios con agua y jabón inmediatamente después de usarlos, el equipo de aplicación debe limpiarse finalmente con un solvente para ayudar a prevenir la corrosión y se

recomienda dejar remojando en agua el cepillo de raíz.

PRESENTACIONES

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a aplicar y el producto se encuentra entre los 10°C y los 30°C. Evite aplicar en las últimas horas del día cuando hay rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias. Evite su congelación.

PRESENTACIÓN

Bote	4 L
Cubeta	19 L
Tambor	200 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

4 L	4.1 Kg.
19 L	20 Kg.
200 L	208 Kg.

MANEJO DEL PRODUCTO

Debe mantenerse en lugares frescos y secos y después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con la piel y los ojos. Consultar Hoja de Seguridad.

INFLAMABILIDAD

No es inflamable.

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado 5° C a 35° bajo techo.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

Se recomienda dar tratamiento a la superficie, donde existan puntos críticos como son: grietas, fisuras, chaflanes, etc.

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a aplicar el producto se encuentra entre los 10°C y los 30°C. Evite aplicar en las últimas horas del día, cuando hay rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias.

Evite su congelación.

Se recomienda limpiar la superficie antes de la aplicación del impermeabilizante.

Se recomienda una vez a aplicado el impermeabilizante proteger con un acabado reflectivo.

IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para este.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01 800 71 26639.**