

# KONTEXTURA SG B1

Pasta para texturizado acrílico



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	DATOS DE APLICACIÓN	DILUCIÓN
<p><b>PRODUCTO</b> Recubrimiento acrílico texturizado base agua para interiores o exteriores, económico y de Acabado fino.</p>	<p><b>GENERAL</b> Es un producto listo para usarse, cubre y decora diferentes tipos de superficies, no inflamable, no tóxico, tiene buena adherencia.</p>	<p>Este producto tiene la consistencia para manejarse sin diluir, pero se puede diluir con agua hasta un 5%, según las necesidades de aplicación.</p>
<p><b>TIPO</b> Estiren – Acrílico.</p>	<p><b>DATOS DE APLICACIÓN</b></p>	<p><b>TIEMPO DE SECADO</b> A 25°C y 50% de humedad relativa. Al tacto 30 minutos. Secado total 24 horas aproximadamente. Tiempo de dureza: 7 días aproximadamente. Los tiempos de secado pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y ventilación del lugar de aplicación.</p>
<p><b>USOS RECOMENDADOS</b> Para recubrir muros y plafones de los siguientes materiales: Concreto, ladrillo, planchados de yeso, panel de yeso (tabla roca), etc.</p>	<p><b>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</b> La superficie debe estar libre de cualquier contaminante, grasa, mugre, humedad, salitre, polvo, etc. Después de preparar la superficie se aplica una capa de base de Sellador Práctico Adhesivo para Texturi. No olvide resanar grietas, fisuras que afecten la apariencia final del acabado.</p>	<p><b>ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA</b> A rendimiento teórico: 1.00 mm (39.4 milésimas de pulgada). Nota: Aplica para superficie sellada y perfectamente lisa por lo que en función de las características de la superficie, este valor puede variar.</p>
<p><b>COLORES</b> Sobre pedido se pueden igualar otros colores. Pedidos mayores de 20 tambores.</p>	<p><b>INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO</b> Antes de aplicar el producto, debe mezclarse perfectamente, de preferencia usar un taladro de baja revolución con propela. Cuando se tengan cubetas de lotes diferentes, mezclarlos entre sí para evitar posibles variaciones de tono.</p>	<p><b>ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA</b> A rendimiento teórico: 0.604 mm (23.8 milésimas de pulgada). Nota: Aplica para superficie sellada y perfectamente lisa por lo que en función de las características de la superficie, este valor puede variar.</p>
<p><b>ACABADO</b> Mate.</p>	<p><b>MÉTODO DE APLICACIÓN</b> Aplique el producto uniformemente sobre la superficie con un rodillo texturizador, llana, tiroleta o equipo neumático. Mientras el producto permanezca fresco, forme la figura deseada con la herramienta adecuada: rodillo texturizador, rodillo de felpa, espátula dentada, esponja, etc.</p>	<p><b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b> Aproximadamente se consumen 1.75 kg/m<sup>2</sup> Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado, aplicación, irregularidades de la superficie ni porosidad.</p>
<p><b>PARÁMETROS DE MEDICIÓN</b></p>	<p><b>EQUIPO DE APLICACIÓN</b> Llana de acero inoxidable. Llana de plástico acrílico. Taladro baja revolución.</p>	<p><b>LIMPIEZA DEL EQUIPO</b> El equipo de aplicación debe limpiarse una vez concluida la aplicación, utilizando agua y jabón.</p>
<p><b>PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO</b> 80% ± 2% ASTM D - 1644</p>		
<p><b>PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN</b> 67.7% ± 2% Calculado por fórmula.</p>		
<p><b>PENETRACIÓN</b> 330 - 375 1/10 mm (ASTM D-217)</p>		
<p><b>DENSIDAD</b> 1.65 - 1.75 gr/ml ASTM D-1475</p>		
<p><b>EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE</b> En su formulación no contiene plomo, solventes tóxicos, ni compuestos contaminantes.</p>		

El equipo de aplicación metálico es recomendable limpiarlo por último con aguarrás o algún otro solvente para prevenir la corrosión.

### **PRECAUCIONES AL APLICAR**

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a aplicar y el producto se encuentra entre los 10° C y los 40°C.

Evite aplicar el texturizado en las últimas horas del día cuando hay, rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias.

Evite que se congele.

### **MANEJO DEL PRODUCTO**

#### **GENERAL**

Deben mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Consultar Hoja de Seguridad.

#### **INFLAMABILIDAD**

No Inflamable producto, base agua.

#### **ALMACENAMIENTO**

En envases cerrados entre 5° y 35°C bajo techo.

### **LIMITACIONES DEL PRODUCTO**

#### **LIMITACIONES DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar una capa de Práctico Adhesivo para Texturi.

No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de humedad.

### **PRESENTACIONES**

#### **PRESENTACIÓN**

Cubeta 19 L

Tambor 100 L

Tambor 200 L

#### **PESO POR CADA PRESENTACIÓN**

19 L 32.3 Kg

100 L 170 Kg

Tambor 348 Kg

### **IMPORTANTE**

#### **ADVERTENCIA LEGAL**

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

### **IMPORTANTE**

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para éste.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, pueden solicitar información o asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126639.**