

ME-70

Pintura Vinil-acrítica para Interiores

Comex

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Pintura económica para interiores.

TIPO

Vinil-acrítica.

USOS RECOMENDADOS

Muros de concreto, aplanados de yeso nuevos o repintados, ladrillo, materiales compuestos con cemento, tablarroca, plafones, etc.

COLORES

11 colores.

240 colores en Color Center para el muestrario "Color sin Limite"

COLORACIÓN

MUESTRARIO COLOR SIN LIMITE

Con los colorantes de "Color Center", se preparan las fórmulas para cientos de tonos. El máximo de colorante que se puede agregar por cada litro son:

Claros 5 mL

ACABADO

Mate.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO

Blanco y pasteles 42.0-50.0
Tonos medios 42.0-45.0
Tonos intensos 13.0-20.0

PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN

Blanco y pasteles 25.00-32.00
Tonos medios 25.00 - 27.00
Tonos intensos 10.00-12.00

VISCOSIDAD

100 - 110 KU al momento de envasar.

DENSIDAD g/mL

1.280-1.385

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Este producto está fabricado con materias primas que no están elaboradas a base de plomo ni de mercurio.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Pintura vinil-Acrilica económica de acabado mate, se puede aplicar en superficies de yeso, concreto, madera y todo tipo de aplanados exclusivamente para interiores.

DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Vea la sección "Preparación de Superficie" del manual **Comex**. La superficie debe estar libre de cualquier contaminante, incluyendo salitre.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación. Cuando use más de un envase del mismo color, mézclelos entre sí antes de usarlos para uniformar el color

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplique con brocha, cepillo o rodillo a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano mínimo 60 minutos.

Se puede utilizar sistema de aspersión sin aire para aplicarla, diluyendo de acuerdo a las indicaciones del fabricante del equipo.

Cuando pinte pase la brocha del área húmeda hacia las áreas secas: Evite volver a pasar la brocha en las áreas ya pintadas. En clima cálido y seco, se puede humedecer la superficie con agua antes de pintar para facilitar la operación.

Nota: Nunca descarte la operación de empapelado.

Recomendamos pintar de áreas superiores hacia las inferiores.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha: Se recomienda usar la brocha **Comex** plus de Poliéster / nylon.

Rodillo: Liso o Terso se recomienda usar Rodillo profesional 9" de **Comex**.

Esponja para deslavados: Mediana, semirústica y rugosa para superficie rústica, extrarugosa para superficies con acabados burdos de concreto.

Se recomienda usar el Rodillo de Esponja de **Comex**.

Pistola Convencional.

APLICACIÓN

Después de preparar la superficie aplique dos capas de ME-70 que tape bien la porosidad. Se recomienda el color blanco como capa base para tonos concentrados, seguida por dos capas de ME-70

DILUCIÓN

El producto se diluye con agua 15% máximo.

TIEMPO DE SECADO

A 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa:

La primera mano seca al tacto 30 minutos. Para volver a pintar 60 minutos. Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire (ventilación).
Curado total 7 días.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

5 milésimas de pulgada.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

2.0 - 3.0 milésimas de pulgada.

RENDIMIENTO TEÓRICO

4 a 6 m²/L

Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, por mezclado, por aplicaciones irregulares de la superficie ni porosidad y pueden ser del orden del 50% o más.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave la brocha, los rodillos y otros utensilios de pintar con agua y jabón inmediatamente después de usarlos. Cuando se pinta durante lapsos prolongados, la pintura se acumula en la base de las cerdas de la brocha.

Lave con agua y después con un solvente de pintura Thinner **Comex** o con otro solvente. El equipo de aplicación debe limpiarse por último con un solvente para ayudar a prevenir la corrosión.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplice solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto, se encuentra entre los 10°C (50°F) y los 33°C (90°F).

Evite aplicar la pintura cuando la humedad no permita que seque. Evite que se congele.

MANEJO DE EL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material base agua no inflamable.

ALMACENAMIENTO

En envases cerrados entre 5 y 35°C, bajo techo.

Debe mantenerse en lugares frescos y secos y después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar. No es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas, ni ninguna otra condición extrema.

No se recomienda en las partes del muro que estén en contacto con pisos de tierra suelta, ni constantemente húmedos o mojados.

PRESENTACIONES

PRESENTACIÓN

Bote	4 L
Cubeta	19 L
Tambor	200 L

IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para este. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se

aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 0180071 26639**