

POLY FORM

IMPREGNAFORM P-60

Mezcla de aceites modificados y pigmentos.



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Aceite impregnante base solvente de altos sólidos, de fácil aplicación que permite obtener acabados transparentes en color sobre madera. Para su uso tanto en superficies interiores como en exteriores.

TIPO

Mezcla de aceites modificados y pigmentos.

USOS RECOMENDADOS

Es un producto de alta calidad con alta resistencia a la exposición continua al medio ambiente. Se puede aplicar sobre muebles de madera en general, puertas, y ventanas que se encuentren en zonas costeras, con alta humedad y de alta exposición a la luz solar.

COLORES

Se cuenta con transparente, caoba, nogal y cedro.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

58 – 62 %

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

63 – 67 %

VISCOSIDAD

10 – 15 segundos

Copa Ford # 4 a 25°C.

DENSIDAD (g/ml)

0.854 – 0.861

V.O.C.

344 g/L

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

El Impregnaform es un producto a base de aceites que penetran en la madera evitando que se reseque o se raje por los cambios normales de dimensiones que sufren los sustratos, desarrolla excelente repelencia al agua y evita el crecimiento del moho sobre la superficie de la madera, presenta alta resistencia a la exposición en exteriores.

Es un producto listo para aplicar el cual permite cambiar el tono de la madera y dejar al mismo tiempo un acabado transparente que permite conservar la veta de la madera.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá estar seca, libre de polvo, grasa, óxido y otros materiales extraños.

Se recomienda lijar la superficie a aplicar con lija de grano 120 con el objetivo de abrir el poro suficiente para que el producto pueda penetrar.

REDUCTOR

Es un producto listo para aplicar por lo cual no requiere dilución.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Muñeca y Brocha.

PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique a temperaturas menores de 10°C.

Mantenga el envase cerrado, en lugares frescos, secos y fuera del alcance de los niños.

APLICACIÓN

Agite el material para incorporar homogéneamente antes de aplicar y esporádicamente durante la aplicación.

Aplique solamente la cantidad de material que la madera pueda absorber, un exceso de producto sobre la superficie deja un acabado con pegajosidad y extiende el tiempo de secado.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 8 horas a una mano*.

*En condiciones normales de temperatura, ventilación y humedad.

El tiempo de secado puede ser afectado por el tipo y porosidad de la madera.

RENDIMIENTO TEÓRICO

25.0 m²/L, dependiendo del tipo y la porosidad de la madera.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Para limpiar el equipo utilice Thinner Estándar de Polyform.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Producto altamente inflamable, manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en envase original bien cerrado, bajo techo y en lugares frescos y secos.

Después de su uso cierre bien el envase y manténgalo fuera del alcance de los niños.

POLY FORM

IMPREGNAFORM P-60

Mezcla de aceites modificados y pigmentos.



CARTA TÉCNICA

CUIDADOS ESPECIALES

Maneje el producto en su envase original. Evite mezclarlo con otro producto no recomendado.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Es importante que no se aplique este material sobre madera que se encuentre sellada o pintada ya que el material no lograría penetrar.

No se recomienda aplicar sobre superficies sin preparación.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

No se recomienda aplicar a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 40°C.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

Tambor	200 L
Cubeta	19 L
Galón	4 L
Bote	1 L
Bote	0.5 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Tambor	200 L	171.4 Kg.
Cubeta	19 L	16.28 Kg.
Galón	4 L	3.43 Kg.
Bote	1 L	0.857 Kg.
Bote	0.5 L	0.428 Kg.

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Fábrica de Pinturas Universales S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 1669-2338, 1669-2310 y del interior de la República marque sin costo al 01800 5002 543.**