

RIVER SELLADOR 48%

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	DILUCIÓN
<p>PRODUCTO Sellador de nitrocelulosa para sellar la porosidad de las superficies de madera. Para uso en interiores.</p> <p>TIPO Nitrocelulosa.</p> <p>USOS RECOMENDADOS Como fondo para sellar el poro de superficies y piezas de madera que van a recibir como acabado lacas de nitrocelulosa.</p> <p>ACABADO Semibrillante.</p>	<p>GENERAL Tiempo de secado rápido. Buena resistencia y adherencia. Facilidad de lijado. Facilidad de aplicación. Apariencia fina. Excelente rendimiento.</p>	<p>Para aplicar con pistola, adicione hasta 200% de Comex Thinner Estándar o Comex Thinner Americano, mezclando perfectamente hasta obtener una incorporación completa. En climas cálidos, húmedos o fríos se recomienda usar de 5 a 10% de Comex Retardador NS – 636 con respecto a la cantidad de thinner utilizado. Cuando la aplicación es con muñeca o brocha, se adiciona la cantidad necesaria de Comex Thinner Estándar de acuerdo a los requerimientos del cliente, mezclando perfectamente hasta obtener una incorporación completa.</p>
<p>PARÁMETROS DE MEDICIÓN</p> <p>PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 47- 49</p> <p>PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 39 – 41</p> <p>BRILLO 65% (Angulo 60°)</p> <p>VISCOSIDAD 4,000 a 8,000 cps. Brookfield RVT, 10 rpm, aguja # 3 a 25°C.</p> <p>DENSIDAD g/mL 0.965– 1.005 g/mL</p> <p>V.O.C. 486.51 g/L</p>	<p>DATOS DE APLICACIÓN</p> <p>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE La superficie a pintar deberá estar seca, libre de polvo, grasa, óxido y otros materiales extraños. La madera se prepara con lija de grano 180 y posteriormente se cambia de graduación a 220. Si desea cambiar el color a la madera puede emplear nuestras River Tintas al Aceite, River Tintas al Alcohol o bien Colorantes de Comex River Industrial.</p> <p>MÉTODO DE APLICACIÓN Aspersión convencional con aire, muñeca, brocha y/o airless.</p> <p>APLICACIÓN Aplicar de 2 a 3 manos de sellador dependiendo de la porosidad y tipo de madera, debiendo dejar un tiempo de secado de 20 minutos entre cada mano, después de 45 minutos de aplicar la última mano se puede lijar. Aspersión: con pistola convencional usar una presión de aire de 30 a 40 lb/pulg². Muñeca y brocha: Recomendamos emplear este método solo si el acabado es al natural. Airless: usar una presión de 40 a 50 lb/pulg².</p>	<p>TIEMPO DE SECADO Al tacto: 20 minutos*. Duro para lijar: 45 minutos mínimo*. *En condiciones normales de temperatura, ventilación y humedad.</p> <p>ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA 3.0 – 5.0 milésimas de pulgada.</p> <p>ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA 1.0 – 2.0 milésimas de pulgada.</p> <p>RENDIMIENTO TEÓRICO 15.7 m²/L a un espesor de película seca de 1 milésima de pulgada, dependiendo de la porosidad o sellado de la madera.</p> <p>LIMPIEZA DEL EQUIPO Para limpiar el equipo utilice Comex Thinner Estándar.</p> <p>PRECAUCIONES AL APLICAR No aplique a temperaturas menores de 10 °C.</p>

Mantenga el envase cerrado, en lugares frescos, secos y fuera del alcance de los niños.

IMPORTANTE

MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Producto altamente inflamable, manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en envase original bien cerrado, bajo techo y en lugares frescos y secos.

Después de su uso cierre bien el envase y manténgalo fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Maneje el producto en su envase original.

Evite mezclarlo con otro producto no recomendado.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

No se recomienda aplicar sobre superficies sin preparación, ni aglomerado de madera.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

No se recomienda aplicar a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 40°C.

PRESENTACIONES

PRESENTACIÓN

Bote	1 L
Galón	4 L
Cubeta	19 L
Tambor	200 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Bote	0.985 Kg
Galón	3.940 Kg
Cubeta	18.715 Kg
Tambor	197.000 Kg

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para este.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información o asesoría **en Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 71 26639.**