

# RIVER TINTA AL ALCOHOL



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PRODUCTO

Tintas a base de colorantes especiales disueltos en solventes de rápido secado, listas para aplicarse sobre superficies de madera.

### TIPO

Colorantes disueltos en solventes.

### USOS RECOMENDADOS

Para cambiar el tono en todo tipo de superficies y piezas de madera.

### COLORACIÓN

15 colores según muestrario.

## PARÁMETROS DE MEDICIÓN

### VISCOSIDAD

8 a 10 segundos, copa Ford # 4 a 25°C.

### DENSIDAD g/mL

0.795 – 0.845 g/mL

### V.O.C.

740 - 756 g/L

Varía de acuerdo al color.

## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

### GENERAL

Producto listo para aplicarse.  
Facilidad de aplicación.  
Tiempo de secado rápido.

## DATOS DE APLICACIÓN

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá estar seca,

libre de polvo, grasa, óxido y otros materiales extraños. La madera se prepara lijando con lija de grano 180 y posteriormente se cambia de graduación a 220.

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar con muñeca, ó pistola de aspersión.

### APLICACIÓN

Antes aplicar se recomienda homogenizar la tinta. Aplicar primero una mano uniforme de tinta y dejarla secar por lo menos 10 minutos para apreciar el tono. Si desea obtener una mayor intensidad, puede seguir el mismo procedimiento para aplicar la(s) siguiente(s) mano(s) hasta lograr alcanzar el tono deseado. Posteriormente se aplica un **River** sellador de nitrocelulosa de **Comex** aplicando de 2 a 3 manos, con pistola de aspersión, y posteriormente asentar con lija de 280 ó 320 como mínimo.

### DILUCIÓN

No requiere dilución. La aplicación es DIRECTA, SIN DILUIR.

En caso de que desee obtener tonos muy suaves o tenues, puede adicionar

**Comex Thinner** Tipo Americano para disminuir la concentración de la tinta hasta alcanzar el tono deseado.

Se recomienda dejar secar por lo menos 2 horas la mano final de la tinta para permitir que el solvente se evapore completamente antes de proceder al sellado.

### TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 10 minutos.

Para sellar: 2 horas\*.

\*En condiciones normales de temperatura, ventilación y humedad.

### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

Varía de acuerdo al método de aplicación empleado y a las necesidades del usuario.

### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

Varía de acuerdo al método de aplicación empleado y a las necesidades del usuario.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

Varía de acuerdo al método de aplicación empleado y a las necesidades del usuario.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

Para limpiar el equipo utilice **Comex Thinner** Estándar.

### PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique a temperaturas menores de 10°C.

Mantenga el envase cerrado, en lugares frescos, secos y fuera del alcance de los niños.

## MANEJO DEL PRODUCTO

### INFLAMABILIDAD

Producto altamente inflamable, manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar en envase original bien cerrado, bajo techo y en lugares frescos y secos.

Después de su uso cierre bien el envase y manténgalo fuera del alcance de los niños.

**CUIDADOS ESPECIALES**

Maneje el producto en su envase original.

Evite mezclarlo con otro producto no recomendado.

Tenga especial cuidado con el manejo de los envases por ser de vidrio.

**LIMITACIONES DEL PRODUCTO****LIMITACIONES**

No se recomienda aplicar sobre superficies sin preparación, ni aglomerado de madera.

**RESISTENCIA A LA TEMPERATURA**

No se recomienda aplicar a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 40°C.

**PRESENTACIONES****PRESENTACIÓN**

Botella	0.240 L
Botella	0.480 L
Botella	0.960 L
Garrafón	4.0 L
Garrafón	20.0 L

**PESO POR CADA PRESENTACIÓN**

Botella	0.197 Kg
Botella	0.393 Kg
Botella	0.787 Kg
Garrafón	3.280 Kg
Garrafón	16.400 Kg

**IMPORTANTE****ADVERTENCIA LEGAL**

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

**IMPORTANTE**

**Comex** declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para este.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información o asesoría **en Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 0180071 26639.**