

SELLADOR ACRÍLICO

SELLADOR ACRÍLICO

Comex

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	DATOS DE APLICACIÓN	ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA
PRODUCTO Sellador acrílico pigmentado.	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Las superficies donde se va a aplicar deben de estar secas libres de polvo, agua, grasa o cualquier otro tipo de contaminantes.	12 mm húmeda.
TIPO 100% acrílico pigmentado.		RENDIMIENTO TEÓRICO Varia según el uso.
USOS RECOMENDADOS Para sellar y unir ventanas, marcos de puertas, emboquillados, de cancelaría a mampostería, tablaroca, rodapiés, molduras, también se usa como relleno aparente de fisura de poco movimiento o tensión estructural.	MÉTODO DE APLICACIÓN Para obtener excelentes resultados limite el tamaño de la junta que se va a llenar aproximadamente a 12 mm de ancho. Del cartucho contenedor, corte la punta con rosca y coloque boquilla en la rosca. Corte la boquilla a la medida deseada dependiendo del ancho del cordón que desee aplicar. Se recomienda a 45° para hacer el corte. Espere dos horas antes de pintar con pintura vinílica o 24 horas si se va a pintar con pintura de aceite. Con rodillo o llana cuando sea una superficie amplia a sellar muros y techos, aplique una cantidad generosa cuando no se espere ninguna condición de lluvia en las próximas 72 horas. Después de aplicado repase sobre la aplicación con una espátula para obtener un mejor acabado. Limpie el exceso con un paño mojado antes de que la superficie seque.	LIMPIEZA DE EQUIPO Lave perfectamente bien los equipos e instrumentos de aplicación con abundante agua limpia. Esto le ayudara a conservarlos en buen estado por mucho tiempo.
COLORES Negro. Gris. Blanco.		PRECAUCIONES AL APLICAR Aplique a temperatura mayor a 10 °C y menor de 33°C. No se debe de usar para sellar cámaras de refrigeración, ni juntas que vayan a estar sujetas al contacto con el agua por mucho tiempo o sumergidas en ella.
PARÁMETROS DE MEDICIÓN		MANEJO DEL PRODUCTO
PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 83 - 85 ASTM D 1644		INFLAMABILIDAD 90°C
PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 76-78 ASTM D 2697		ALMACENAMIENTO En envases cerrados a temperaturas entre 10°C y 35°C bajo techo. Ver fecha de fabricación. Debe mantenerse en lugares frescos y secos. Después de su uso cierre bien el envase contenedor y manténgalo fuera del alcance de los niños.
EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE Este producto no esta fabricado con ningún compuesto que contenga plomo.		
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES		
GENERAL Es un sellador 100% acrílico con gran adherencia y muy alta elasticidad, muy buena resistencia a la intemperie, ideal para ser usado en superficies porosas y no porosas.	DILUCIÓN No se recomienda.	
	TIEMPO DE SECADO A 25°C (77°F y 50% de humedad relativa). 2 horas, este tiempo se ve afectado según las condiciones atmosféricas predominantes de temperatura y humedad relativa.	LIMITACIONES DEL PRODUCTO
		LIMITACIONES No se debe usar para sellar autoclaves, recipientes sujetos a altas presiones.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

De -30°C (-22°F)

A 90°C (194°F)

PRESENTACIONES

PRESENTACIÓN

Cartucho 300 mL

IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para éste.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, pueden solicitar información o asesoría a la **Línea Comex en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126639.**