

SELLADOR DE SILICÓN

Sellador de silicon 100% para superficies porosas

Comex

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	DATOS DE APLICACIÓN	
<p>PRODUCTO</p> <p>Sellador de silicon 100% de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie, para superficies no porosas interiores y exteriores.</p> <p>TIPO</p> <p>Elastómero de silicona.</p> <p>USOS RECOMENDADOS</p> <p>Esta diseñado para usarse en superficies lisas, no porosas. Su aplicación es sencilla y rápida. Se adhiere al vidrio, cerámica, azulejo, aluminio y otros metales; así como a algunos plásticos.</p> <p>Para sellado de puertas y ventanas de vidrio, cancelos de aluminio, tragaluces, juntas en baños y cocinas.</p> <p>COLORES</p> <p>Transparente Blanco Negro</p>	<p>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</p> <p>La superficie donde se va a aplicar deberá estar seca, limpia y libre de cualquier material extraño como polvo, grasa y de otros selladores anteriormente aplicados.</p> <p>MÉTODO DE APLICACIÓN</p> <p>Coloque la boquilla en el cartucho y córtela en ángulo de 45° al ancho de la junta.</p> <p>Coloque el cartucho en la pistola de calafateo.</p> <p>Rellene con el producto la totalidad de la junta, manteniendo la punta de la boquilla dentro de la junta durante el sellado.</p> <p>Antes de que forme película, alise el cordón con una espátula o cuchara ligeramente humectada en agua jabonosa.</p> <p>Si utilizo cinta de enmascarar, retírela inmediatamente después del alisado.</p> <p>Limpie los excesos antes de que forme película con solvente o con un adelgazador de pintura estándar: Después de curado retire los excesos con una navaja de afeitar evitando cortar por debajo del sellado.</p> <p>TIEMPO DE SECADO</p> <p>Secado al tacto: 20 minutos, dependiendo del tamaño de la junta y de las condiciones ambientales. El curado total se cumple a las 24 horas.</p> <p>RENDIMIENTO TEÓRICO</p> <p>Aproximadamente 9.3 metros lineales utilizando un cordón constante de 6.4 milímetros (1/4 de pulgada) de diámetro.</p>	<p>almacenamiento en lugar seco 35° C.</p> <p>CUIDADOS ESPECIALES</p> <p>El producto fresco puede irritar la piel y los ojos, en caso de contacto lave con abundante agua.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños.</p> <p>RECOMENDACIONES</p> <p>No aplique este producto en superficies porosas, húmedas o con polvo.</p> <p>Algunos substratos pueden requerir un esmerilado o corte por medios manuales o mecánicos para obtener una superficie firme y limpia.</p> <p>Si desea obtener una junta con orillas exactamente perfiladas, se recomienda colocar cinta de enmascarar (masking tape) en las orillas adyacentes a la junta. Recuerde que en un buen diseño de junta, esta conserva una relación de 2 a 1 entre el ancho y la profundidad.</p> <p>Para limitar la entrada excesiva de sellador y para lograr un buen desempeño de la junta, se puede usar como respaldo espuma de caucho, papel enrollado, extrusiones cilíndricas de poliestileno o poliuretano, etc.</p> <p>Una vez abierto úselo en un plazo no mayor de 30 días.</p>
<p>PARÁMETROS DE MEDICIÓN</p> <p>PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO</p> <p>99 +/- 5 %.</p> <p>DENSIDAD g/mL</p> <p>1.01 - 1.03</p> <p>EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE</p> <p>En la fabricación de nuestros productos no usamos compuestos de plomo y mercurio.</p>	<p>MANEJO DEL PRODUCTO</p> <p>ALMACENAMIENTO</p> <p>Temperatura máxima de</p>	<p>LIMITACIONES DEL PRODUCTO</p> <p>No se recomienda para superficies porosas.</p> <p>ELONGACIÓN</p> <p>200%</p> <p>RESISTENCIA A LA TEMPERATURA</p> <p>Resiste temperaturas hasta de 204°C.</p> <p>TEMPERATURA DE APLICACIÓN</p> <p>-13°C a 38°C</p>
<p>CARACTERÍSTICAS ESPECIALES</p> <p>GENERAL</p> <p>Es un sellador 100% de silicón, sellador de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie. Es de fácil aplicación. Para superficies no porosas. Resiste temperaturas hasta de 204°C.</p>		

TEMPERATURA DE SERVICIO

-51 °C a 149°C

PRESENTACIONES

Cartucho 280 mL.

IMPORTANTE**ADVERTENCIA LEGAL**

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para este.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 0180071 26639.**