

## CARTA TÉCNICA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### **PRODUCTO**

Recubrimiento acrílico en pasta, listo para usarse, con el que puedes diseñar distintos acabados con tu imaginación utilizando algunas herramientas convencionales. Incluye los siguientes productos: TEXTURI GROSA BLANCO, TEXTURI GROSA BASE, TEXTURI GROSA BLANCO OSTION, TEXTURI GROSA CREMA, TEXTURI GROSA CHAMPAÑA Y TEXTURI GROSA SALMON.

#### **TIPO**

Acrílica modificada

#### **USOS RECOMENDADOS**

Plafones y muros de concreto, aplanados, yeso nuevo o repintado, ladrillo, materiales compuestos con cemento, Plaka Comex, etc.

#### **COLORES**

Blanco, Champaña, Salmón y Blanco ostión.  
Base de color center con una variedad de 480 colores.

#### **ACABADO**

Mate.

### 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

#### **SÓLIDOS POR PESO (%)**

79 +/- 2% ASTM D 1644

#### **SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)**

69 % +/- 2% Calculado por fórmula

#### **DENSIDAD (g/ml)**

1.55 - 1.65 g/mL ASTM 1475

#### **PENETRACIÓN**

330 - 375 1/10 mm. ASTM D 217

#### **VOC (g/l)**

31.25 Calculado por fórmula

### 3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

#### **GENERAL**

Contiene un fungicida especial para proteger la película del recubrimiento.

Listo para usarse, cubre, protege y decora diferentes tipos de superficies.

#### **EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE**

No contiene plomo, solventes tóxicos o compuestos contaminantes.

### 4. DATOS DE APLICACIÓN

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante, grasa, mugre, humedad, salitre, polvo, etc.

#### **Sellado:**

Diluya Pracktico Adhesivo para Texturi de Comex en proporción de 1 a 1 con agua limpia y aplique con brocha o rodillo de felpa y deje secar 30 min. antes de aplicar la pasta.

#### **INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO**

Antes de aplicar el producto, debe mezclarse perfectamente de preferencia usar un taladro de baja revolución con propela. Cuando se tengan cubetas de lotes diferentes, mezclarlas entre sí para evitar posibles variaciones de tono.

#### **DILUCIÓN**

Este producto se puede diluir con agua hasta un 5% según las necesidades de aplicación, pero el producto tiene la consistencia para manejarse preferentemente sin diluir.

#### **MÉTODO DE APLICACIÓN**

Aplique con lana metálica de acero inoxidable, rodillo texturizador, rodillo de pelo, tiroleta, etc. Y para dar acabado final mientras el producto se encuentra fresco, forme la figura deseada con la herramienta adecuada como puede ser: Rodillo texturizador, rodillo de felpa, espátula dentada, esponja, llana de acrílico. etc.

#### **EQUIPO DE APLICACIÓN**

Se recomienda utilizar:

Rodillo.  
Esponja  
Lana metálica  
Llana de acrílico  
Tiroleta

#### **PRECAUCIONES AL APLICAR**

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre los 10 y los 40° C. Evite aplicar el texturizado en las últimas horas del día. Cuando hay rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias. Evite que se congele.

#### **TIEMPO DE SECADO**

A 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa:

Al tacto: 30 minutos.

Secado total 24 horas aproximadamente.

Tiempo de dureza: 7 días aproximadamente.

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y ventilación.

#### **ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA**

1.77 mm. (70 milésimas de pulgada).

Nota: Aplica para superficie sellada y perfectamente lisa.

## CARTA TÉCNICA

### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

1.25 mm. (49.6 milésimas de pulgada).

Nota: Aplica para superficie sellada y perfectamente lisa.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

Aproximadamente se consumen **10 – 12 m<sup>2</sup> / cubeta**. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado, aplicación, irregularidades de la superficie ni porosidad y existe variación dependiendo del acabado que se desee.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

El equipo de aplicación debe limpiarse una vez concluida la aplicación, utilizando agua y jabón.

El equipo de aplicación metálico es recomendable limpiarlo por último con aguarrás o algún otro solvente para prevenir la corrosión.

## 5. MANEJO DEL PRODUCTO

### INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base agua.

### ALMACENAMIENTO

En envases cerrados entre 5 y 45°C bajo techo.

### CUIDADOS ESPECIALES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Consultar Hoja de Seguridad.

## 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

### LIMITACIONES

Se recomienda aplicar una capa de Pracktico Adhesivo para Texturi. No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de humedad.

## 7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

### PRESENTACIÓN

Cubeta	19 L
Tambor	200 L

## 8. IMPORTANTE

### ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta

información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página [www.comex.com.mx](http://www.comex.com.mx) Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

### ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO