TOP ASFALTUM

Recubrimiento Asfáltico de color aluminio base solvente.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Recubrimiento reflejante y protector a base de asfalto y pasta pura de aluminio, ideal para la protección de CARACTERÍSTICAS ESPECIALES sistemas impermeables asfálticos y prefabricados.

TIPO

Asfáltico base solvente.

USOS RECOMENDADOS

Como acabado protector y decorativo para sistemas impermeables asfálticos agua, base solvente prefabricados. Como recubrimiento reflectivo en superficies expuestas a los rayos solares. Por su alto rendimiento resulta un acabado y reflectivo Las superficies deberán estar lo más económico.

COLORES

Aluminio.

ACABADO

Brillante.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO

36.0-43.0 ASTM D 1644

PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR Aplicar sobre la capa asfáltica VOLUMEN

36.5-43 calculado por fórmula.

VISCOSIDAD

24 - 44 cps ASTM D 2196.

DENSIDAD g/mL

0.89 - 0.96 ASTM D 1475

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Contiene solventes tóxicos.

Evitar derrames drenajes en municipales, alcantarillas, basura, etc.

GENERAL

Refleja y protege contra los efectos dañinos de los rayos solares, reduciendo considerablemente temperatura del interior. Protege la capa asfáltica en los sistemas Impermeabilizantes.

y DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

limpias posibles y con pendientes **ESPESOR** adecuadas.

La carpeta de impermeabilizante deberá secar en un mínimo de 6 días antes de aplicar recubrimiento "Top Asfaltum".

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Antes y durante la aplicación, deberá incorporarse constantemente para mantener en suspensión el pigmento de aluminio.

MÉTODO DE APLICACIÓN

completamente seca, con brocha o pistola de aire en una sola mano.

RECOMENDACIÓN

Incompatible con el sistema impermeable a base TOP IMPERLAX. No se recomienda para zonas tropicales o climas desérticos. Sobre capas asfálticas nuevas deberá esperar un mínimo de 6 días para que

sequen perfectamente estas, antes de aplicar el recubrimiento.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha.

Pistola de aire.

DILUCIÓN

No se recomienda.

TIEMPO DE SECADO

A 25°C y 50% de humedad relativa aproximadamente: 30 minutos al tacto. Secado Total: 24 horas.

Los tiempos de secado indicados, pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y ventilación del lugar de aplicación.

RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

4.4 milésimas de pulgada (0.11 mm).

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

1.6 milésimas de pulgada.(0.04 mm)

RENDIMIENTO TEÒRICO

Se aplica una sola mano cubriendo de 08 a 10 m² por litro.

El rendimiento depende de la textura de la superficie y el espesor de la película aplicada.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpie utensilios utilizados en la aplicación inmediatamente después de su uso con solvente.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas o flamas.

Contiene solventes altamente tóxicos, terceros que a su criterio han decidido cuya exposición por cualquier vía o cambiar o modificar el uso o manejo inhalación prolongada o reiterada, origina graves daños a la salud.

MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Es inflamable. Consultar Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado entre 5° C y 35° C bajo techo.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

No aplicar en superficies húmedas y zonas con temperaturas muy cálidas y

No calentar o exponer a altas temperaturas.

PRESENTACIONES

PRESENTACIÓN

Bote 4 L Cubeta 19 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

4 L 3.76 Kg 19 L 17.86 Kg

IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para éste.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de

del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume riesgo responsabilidad У correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, pueden solicitar información o asesoría en Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126639.